FDV dokument for Støttekloss	
Produkt	**Avlastningsplater for bend på vannledning**
Produsent	**Førde Sementvare As**
Telefon	**57830900**
Web-adresse	**www.fsement.no**

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse	Avlastningsplater blir brukt i forbindelse med avvinkling av vannledningar, og er tilpassa bend i alle rør materialer. For aktuell type, sjå tabell.
Tekniske data	Alle våre avlastningsplater blir produseret etter betongstandard NS-EN 206-1. Eksponeringsklasse XD 1, 2, 3 . Fasthetsklasse minimum B-55,med sluttresultat 67,0 N/mm2, testa på terning 100x100mm. Testa på sylinder skal sluttresultatet være 55,0 N/mm2. Sementmengde minimum 320 kg pr m2. Masseforhold maks M-40.
Bestanddeler	Betong, løfteanker, gummidempeband.
Produktspesifikasjon	NS-EN 206-1. Teikningar og interne beskrivelser. Dimensjoneringsgrunnlag NS 3490-NS 3491. Kontrollklasse normal i følge NS 3420.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Underlaget bør være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne.
Løfting/håndtering	Løftast etter innstøypte løfteanker.
Skjøting	
Montering	Minimum overdekning: c/c vannrør terreng min 1,5m.
Service	Produkta krev ingen spesiell service.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt deponerast på vanlig godkjent søppelfylling.
Gjenbruk	Ved gjenbruk skal avlastningsplatene visuelt kontrolleres for skader, riss, samt korrosjon av løfteanker. Avlastningsplater som har synlige skader eller har riss i overflata skal ikkje brukast, eller vurderast i kvart enkelt tilfelle. Korrosjon av løfteankrene må vurderast i kvart enkelt tilfelle.
Eventuelt	